

TLUMACZ PRZYSIĘGLY
języka angielskiego
mgr Grażyna Dąbrowska
ul. Elektoralna 12A m. 44
00-139 Warszawa

TLUMACZENIE Z JEZYKA ANGIELSKIEGO

**Teflon ---
Fabric Protector ---
DuPont® ---**

[Tabela sporządzona w języku hiszpańskim i angielskim.] ---

| ALCATRAZ | | | | Osnowa | Wątek |
|---|------------|-----------|--------|------------------------------------|----------------------------------|
| Wytrzymałość na rozciąganie | DIN 53.857 | | | 530,7 N | 444,4 N |
| Wytrzymałość na rozdarcie | DIN 53.859 | | | 2,8 kg | 2,2 kg |
| Wytrzymałość na rozerwanie (kPa) | DIN 53.861 | | | 934 kPa | |
| Wytrzymałość szwu DIN 53.868 | 2 mm | | | 17,6 | + de 50 daN |
| | 4 mm | | | 50,0 | + de 50 daN |
| Odporność na ścieranie | BS-5.690 | | | Utrata wagi 2,2% 20.000 [cykle] | |
| Odporności na pilling | | | | 4-5 | |
| Światłotrwałość | UNE 40.187 | | | 5 | |
| Odporność na tarcie UNE 40.029 | na sucho | | | 4-5 | |
| | na mokro | | | 3-4 | |
| Test na zapalność | BS-5.052 | | | wynik pozytywny | |
| Skład | 100% pes | Szerokość | 160 cm | Gramatura | 215 g-m ² (+/-12%) |
| <i>[Graficzne symbole konserwacji.]</i> | | | | | |

E.CIMA,S.A.U. ---

Frederic Mistral, 25 – P.O. Box 175 – 08226 TERRASSA (Hiszpania) tel.
(34) 93 736 17 00 – EXPORT/IMPORT (34) 93 736 17 01 Faks (34) 93 783
88 05 – e-mail: ecima@ecima.com <http://www.ecima.com> ---

XX

REPERTORIUM Nr 586/ 2007

Zaświadczam za zgodność powyższego tłumaczenia z tekstem w języku
angielskim (kopia) okazanego mi w dniu 6 lipca 2007 r. Oplata: 11,17 zł

ds

